

## TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30013730 Art.-Bezeichnung Q-C-806g/m<sup>2</sup>-1270mm

Textile Struktur 7010179 SAERTEX<sup>®</sup>

### ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)

Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material
4	0 °	200 g/m <sup>2</sup>	+/- 5,0 %	ZOLTEK PANEX 35-13 50K
3	-45 °	200 g/m <sup>2</sup>	+/- 5,0 %	ZOLTEK PANEX 35-13 50K
2	90 °	200 g/m <sup>2</sup>	+/- 5,0 %	ZOLTEK PANEX 35-13 50K
1	45 °	200 g/m <sup>2</sup>	+/- 5,0 %	ZOLTEK PANEX 35-13 50K
Nähfaden		6 g/m <sup>2</sup>	+/- 1 g/m <sup>2</sup>	PES [Polyester] 76 dtex

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Nähfeinheit	5,0	Nähbindung	Trikot	Breite (nominal)	1270 mm
Stichlänge	2,60 mm	Gesamttoleranz	+/- 5,1 %	Gesamtflächen-Gewicht	806 g/m <sup>2</sup>

**Etikettierung (Standard)** Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet sich außen auf der Folie oder dem Karton.

**Verpackung (Standard)** Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.

**Lagerempfehlung** Bei Originalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung zu konditionieren.